Plancher en composite de roches compressées, doté d'une double couche de protection. Fait preuve d'une grande robustesse face aux impacts et d'une haute résistance à l'eau, aux taches, aux rayures et aux UV. Réduit efficacement la propagation du bruit. Ses lattes de 5 mm d'épaisseur offrent une stabilité remarquable. Convient aux systèmes de chauffage par le sol intégrés à une chape de ciment.

Application

Notre Wood Rock 55 s'applique sur un sous-plancher **propre**, **lisse**, **régulier**, **solide** et **sec** en béton (avec barrière anti-humidité), bois ou carreaux de céramique. Il s'applique également sur du PVC, lino, stratifié et parquet si ces revêtements sont collés au sous-plancher.

Veillez à retirer tous résidus de plâtre, enduit, peinture, colle, etc., et à réparer les éventuels défauts avant de commencer la pose du Wood Rock 55.

Conseil : lors du calcul de la quantité de lattes nécessaire à votre travail, ajoutez 10 % supplémentaire en prévision des éventuelles pertes lors de vos découpes.

Caractéristiques principales

- Système de pose facile et agréable grâce à son système à clipser (languette et rainures) et à la non-nécessité de l'encoller (pose flottante).
- Ne contient pas de formaldéhyde ni de substances nocives.
- Inaltérable.
- Robuste.
- Antidérapant.
- Sensation de sol chaud et confortable.
- Réduit la propagation du bruit avec sa sous-couche isolante.
- Résistant aux rayures, aux impacts et à l'usure.
- Résistant aux UV : absence de décoloration et de différences de teintes à long terme.
- Résistant à l'eau.
- Couche d'usure transparente de 0,55 mm.
- Entretien aisée grâce à sa technologie antitaches.
- Convient aux systèmes de chauffage par le sol intégrés à une chape de ciment.

Aspects disponibles

PF001
Only Wood

PF002
Happy Wood

PF003
Urban Wood

PF004
Prestige Wood

PF005
Wood Story

Composition

Matériaux principaux : roche calcaire et polypropylène (stabilisateur).
Sous-couche : mousse de polyéthylène.
Couche supérieure : polyuréthane.

Propriétés physiques

Dimensions : 180 x 1220 x 5 mm[1]
Couche d'usure : 0,55 mm
Poids : 10,8 kg/m²
Arête : chanfrein sur les 4 côtés
Aspect : extra mat avec relief réaliste
Réaction au feu : ignifugé
Isolation acoustique : ΔLw = 19 DB

Classe d'usage 23 (norme NF EN 685) : conforme à un usage domestique intensif.
Classe d'usage 33 (norme NF EN 685) : conforme à un usage commercial intensif (salles d'attente, halls d'hôtels, grandes boutiques, bureaux, restaurants, etc.).

Conforme à la norme EN 16511 pour les panneaux de revêtement de sol semi-rigides, multicouches et modulaires avec une couche supérieure résistante à l'usure et destinés à une pose flottante.

Conservation et stockage

Stockez notre Wood Rock 55 à plat dans leur emballage d'origine non ouvert, sur une surface plane et régulière et dans un espace intérieur dont la température se situe entre 20°C et 30°C.

NE JAMAIS LE STOCKER À LA VERTICALE !

Les renseignements techniques sur nos produits ou systèmes reposent sur une étude approfondie en laboratoire ainsi que sur une longue expérience pratique. Néanmoins, ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas faire office de garantie. Cette fiche technique (éditée le 24/09/2024) annule et remplace toutes les versions antérieures. Assurez-vous de disposer de l'édition la plus récente auprès de nos services.

[1] *Épaisseur en composite de roche calcaire = 4 mm + 1 mm de sous-couche en mousse polyéthylène.*